

06_7035



IMPROBOND
Drähte · Laserbedarf

Titanio grado 2, per la saldatura laser di leghe similari. Fare molta attenzione di garantire la copertura completa della saldatura con gas inerte durante la lavorazione . Una buona protezione della saldatura si ottiene con gas (argon 5.0) . E' importante.

Composizione :

Fe 0,01
C 0,005
N 0,003
O 0,03
H 0,004
Ti Restante

Specifica : 3.7035

Per materiali base come :

3.7025