

06_CoCr



IMPROBOND
Drahte . Laserbedarf

Lega di cobalto-cromo, utilizzato soprattutto nella medicina dentale. Non soggetto a corrosione .

Composizione :

Mo 4,00 - 5,00
Cr 27,00 - 31,00
Co 62,00 - 66,00

Resto

Caratteristiche Nr. CoCr :

Limite rottura elastico	630 N/mm ²
Carico di rottura a trazione	890 N/mm ²
Dilatazione percentuale	10 %
Durezza	70 HB

Per materiali base come :

Leghe Cromo-Cobalto .